

TYP : T-25 36 (T-25 145)

SPECIFIKACE A POUŽITÍ VÝROBKU

Měkká lehčená polyuretanová (polyeterová) pěna. Technologie nevyužívá halogenové nízkomolekulární uhlovodíky, proto nenarušuje ozonovou vrstvu.

Uvedený typ pěny je nabízen ve formě bloků, desek, přířezů, tvarovek, profilů, pásů nebo tyčinek.

Používá se pro výrobu opěradel, sedáků a dalších dílů pro sedací soupravy, jako desky nebo tvarovky pro matrace nebo v kombinaci s jinými typy pěn pro výrobu matrací se střední tvrdostí a pro nižší až střední váhové kategorie.

FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Vlastnost	M.j.	Garance	Metodika zkoušení
Objemová hmotnost	[kg/m ³]	22,5 – 25,5	ČSN EN ISO 845
Odpor proti stlačení (40 %)	[kPa]	3,42 – 4,50	ČSN EN ISO 3386-1
Trvalá deformace	[%]	max. 8	ČSN EN ISO 1856
Odrasová pružnost	[%]	min. 35	ČSN EN ISO 8307
Standardní barva		oranžová	

Jiné vybarvení je možné na základě požadavku zákazníka.

CERTIFIKÁTY

Molitan a.s. deklaruje platnost certifikátu Öko–Tex Standard 100, třída I. vhodný i pro děti do tří let.

BALENÍ, SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

Balení desek, přířezů a tvarovek do polyetylenové fólie, fixované lepicí páskou. Desky mohou být komprimovány do role, bezpečná doba pro setrvání v tomto stavu je max. 21 dnů. Navinutý pás na papírové trubici ve formě nábalu, zabalený do polyetylenové fólie, fixované lepicí páskou. Skladování nábalů pouze ve vodorovné poloze.

Bloky baleny nejsou.

Doprava v krytých a čistých prostorech nákladních vozidel, v souladu s platnými dopravními předpisy.