

Lignofix VOSK

Ochranný vosk pro dřevěné povrchy



Použití

Ochranný vosk, jehož hlavní složkou je vosk karnaubský, je určen pro dřevěné povrchy v interiérech (bez povrchové úpravy). Proniká do dřeva a současně zachovává jeho přirozený vzhled, který oživuje. **Nátěr není určen pro styk s potravinami a pitnou vodou a neslouží k ošetření hraček. Jedná se o přírodní snadno obnovitelný materiál s jednoduchou aplikací.**

Ochranné účinky

Karnaubský vosk je jeden z nejtvrdějších přírodních vosků, který se získává z listů brazilské palmy Copernicia prunifer. Vosk je světlotálý a lehce obnovitelný. Po zaleštění lze dosáhnout lesk s vysokou odolností a trvanlivostí. Odpuzuje vodu.

Složení

Karnaubský vosk.

Vzhled nátěru

Hladký, sametový.

Příprava podkladu

Podklad musí být po letech zbroušený, suchý, čistý. Výrony pryskyřic musí být odstraněny vymytím vhodnými rozpouštědly (např. nitroředidlem). Staré nátěry lazurovacích laků, emalů apod. musí být zcela odstraněny.

Návod k použití

Vlhkost natíraného dřeva by měla být v rozmezí 10-15 %. Aplikovat malé množství vosku houbičkou (hadříkem) v jedné nebo dvou tenkých vrstvách. Přebytek vosku setřít houbičkou. Při aplikaci vosku je nutné zabránit pokropení dřeva vodou/potem (může způsobit fleky po zaschnutí). Po dokonalém zaschnutí (přibližně 24 hod. / 20 °C) přešetřit flanelovým hadříkem.

Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 12–25 °C. Nejlepších výsledků však dosáhneme při doporučené teplotě 18–22 °C a relativní vlhkosti 65 %. Při aplikaci je nutné chránit natírané plochy před slunečním svitem a do úplného proschnutí před deštěm!

Ředění

Dodává se aplikační konzistencí, neředit.

Způsob nanášení

Molitanovou houbičkou, hadříkem.

Vydatnost

12-16 m²/l v jedné vrstvě.

Údržba

Pracovní pomůcky okamžitě po skončení práce omýt technickým benzínem.

Lignofix VOSK

Ochranný vosk pro dřevěné povrchy



Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc viz etiketa a bezpečnostní list: www.stachema.cz.

Skladování

Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv při teplotách od +5 °C do +30 °C. **VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUIT.**

Požárně technická charakteristika

Hořlavá kapalina IV. třídy podle ČSN 650201.

Záruční doba

24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Upozornění

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. U připravovaných nátěrů provede spotřebitel kontrolu nátěrem na ploše cca 1 m².

Balení

0,2 litru.

Datum revize: 31. 3. 2017