



Interiérové
a fasádní barvy

VÍČ NEŽ BARVY

Název výrobku:

SÁDRA BÍLÁ

Zařazení výrobku:

stavební a malířské suroviny

Stručný popis výrobku:

sádrové pojivo

Použití: univerzální rychletuhnoucí sádra určená pro vodoinstalační, elektroinstalační, stavební a topenářské práce. Sádra lze použít k dočasným fixacím kabelů, potrubí, el. zásuvek, hmoždinek, usazení profilů pro vnitřní omítku, k vyrovnání drobných nerovností stěn (omítek, zdíva, panelů, sádrokartonu apod.) v interiérech, např. k vysprávkám stěn a stropů před malováním atd. Sádra lze použít i pro méně náročné modelářské práce a lití dekorativní keramiky.

Není vhodná pro venkovní práce, ke spárování keramických obkladů či sádrokartonu, pro podlahy a trvale vlhké plochy, sklo, dřevo, plasty, kovy a jako podkladní vrstva pod obklad či silikátové nátěrové hmoty.

Odstín: bílý až slabě našedlý, nažloutlý či narůžovělý

Nanášení: špachtlí, stěrkou apod.

Podklad: pevný, bez prachu a mastnoty. Podklad je třeba předem navlhčit vodou z důvodu větší přídržnosti sádry k podkladu.

Aplikační teplota: +5 až +30 °C

Příprava hmoty: potřebné množství sádry se pomalu za míchání vsypává do čisté studené vody v poměru 1 kg sádry : 0,57 až 0,63 litru vody. Nelít obráceně vodu do sádry. Směs důkladně promíchat (cca 2 min.), aby vznikla jemná hmota. Přisypávání suché směsi, stejně jako rychlé vsypávání do vody, může vést k tvorbě hrudek a není doporučeno.

Příklad postupu: připravenou směs nanést na požadovaná místa bez zbytečného prodlení (aby nedošlo k jejímu zatuhnutí) a ihned tvarovat či uhladit špachtlí, houbou nebo štětce. Po zatuhnutí a vyschnutí lze (cca po 1 - 2 hod.) povrch přebrousit brusnou mřížkou nebo brusným papírem č. 80 – 125.

Nádoby a nářadí je po použití nutné ihned očistit vodou, případné zatvrdlé zbytky je potřeba odstranit mechanicky. Ztuhlý materiál se nesmí zpracovávat. Nedodržení poměru míchání a pracovního postupu působí na kvalitu výrobku, zejména na dobu tuhnutí a pevnost.

Skladování (balení v plastovém sáčku): v suchu, při +5 až +30 °C. Výrobek si v původním neotevřeném plastovém sáčku uchovává své užité vlastnosti minimálně do data uvedeného na obalu (EXP.), tj. 36 měsíců od data výroby.

Skladování (balení v papírovém pytli): v suchu, při +5 až +30 °C. Výrobek si v původním neotevřeném papírovém pytli uchovává své užité vlastnosti minimálně 6 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení: podle aktuální nabídky – viz ceník

Vlastnosti hmoty:

Zatřídění (ČSN EN 13279-1)	A1 (40kg balení; sádrové pojivo pro přímé použití nebo další procesy) A2 (1 a 3kg balení, sádrové pojivo pro přímé použití na stavbě)
Složení	směsný hydrát síranu vápenatého
Obsah hrubých částic (zbytek na síť 200 µm, obvyklá hodnota)	≤0,04 %
Obsah hrubých částic (zbytek na síť 90 µm, obvyklá hodnota)	≤4 %
Mísicí poměr (voda : sádra)	0,57 – 0,63 litru : 1 kg
Doba v tekutém stavu	do 2 - 10 minut
Doba zpracovatelnosti	do 3 – 15 minut
Doba tuhnutí (počátek) (dle ČSN EN 13279-2)	3 – 16 minut, obvykle >6 min.
Doba tuhnutí (od prvního kontaktu s vodou do stavu bez otisku dle PN-HET ZM 04-13)	cca 4 – 19 minut obvykle 8 min.
pH (10 g/100 ml destil. H ₂ O)	cca 7 - 8

Vlastnosti zatvrdlého výrobku

Objemová hmotnost	cca 2600 kg/m ³
Hodnota tepelné vodivosti (tabulková hodnota při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 %)	>0,56 W/m.K
Pevnost v tlaku (dle ČSN EN 13279-2, deklarovaná hodnota)	≥2 N/mm ²
Pevnost v tlaku (dle ČSN EN 13279-2, obvyklá hodnota)	5 – 18 N/mm ²
Reakce na oheň (dle ČSN EN 13279-1)	třída A1
Vzduchová neprůzvučnost (dle ČSN EN 13279-1)	NPD
Vzduchová pohltivost (dle ČSN EN 13279-1)	NPD

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů jsou uvedeny na obalu tohoto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.