

Stránka číslo: 01

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Charakteristika a použití</b>  | K probarvování malířských barev a dalších stavebních nebo minerálních materiálů v interiérech a exteriérech.   |
| <b>Oblast použití</b>             | Podklad: omítky, beton<br>Prostředí: interiér, exteriér  |
| <b>Odstíny</b>                    | Vyrábí se podle speciální vzorkovnice.   |
| <b>Spotřeba</b>                   | 50 l barvy /100 m <sup>2</sup> při 2 vrstvách.   |
| <b>Ředění</b>                     | Voda.  |
| <b>Příklad nátěrového postupu</b> | <p>Před aplikací nátěru očistíme omítku od prachu, příp. omyjeme vodou a podle potřeby vyspravíme maltou. Omítky určené k nátěru musí být pevné, nedrolivé, dostatečně drsné, suché a vyzrálé. Několikanásobné staré tlusté vápenné nátěry nutno odstranit oškrábáním po předchozím navlhčení vodou. Omítky natřené olejovými barvami nejsou vhodné pro nátěr barvou probarvenou FRONTONEM. Teplota okolního prostředí a podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod 5°C, neprovádět při prudkém slunečním záru. Druhý nátěr lze nanášet po 2-5 hodinách.</p> <p>Světlejší odstín:<br/>5kg barvy FRONTON se vsype do 3 l měkké vody a dobře promíchá, po 2-3 hodinách se vzniklá kaše vmíchá do 50l malířské barvy.</p> <p>Tmavší odstín:<br/>10kg barvy FRONTON se vsype do 5l měkké vody a dobře promíchá, po 2-3 hodinách se vzniklá kaše vmíchá do 50 l malířské barvy.</p> <p>Při probarvování betonu nebo jiné stavební směsi doporučujeme k probarvení dávkovat FRONTON v dávce max. 8 % hmotnostních na hmotnost směsi. Při vyšším dávkování může dojít ke snížení pevnosti obarvené směsi. Z tohoto důvodu doporučujeme před zahájením prací provést praktické odzkoušení.</p> |
| <b>Způsob aplikace</b>            | Štětka, stříkáním podle použitého pojiva a účelu použití.  |
| <b>Manipulace</b>                 | Dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatiny, krmivy a pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.   |
| <b>Skladovatelnost</b>            | Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.   |
| <b>Likvidace obalů a odpadů</b>   | Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.   |

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.