

Stránka číslo: 01

**Složení** Disperze pojiva na bázi přírodních obnovitelných surovin a včelího vosku s přidavkem aditiv a sušidel s vodou odpuzujícími účinky.

**Vlastnosti a použití** Používá se k ochranným nátěrům dřeva měkkého i tvrdého, a to zejména v interiérech. Výrobek propůjčuje dřevu vysoce dekorativní vzhled, vodu odpuzující a dýchající povrch. Dřevo v exteriérech je před nátěrem vhodné ošetřit proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu např. přípravkem LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S 1033. Výrobek se vyznačuje vynikající penetrační účinností a snadnou obnovou nátěru.

Výrobek není určen k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček. Výrobek je možné použít pro nátěry výrobků a ploch, které přicházejí do nepřímého styku s potravinami a krmivy.

- ◆ na bázi přírodních obnovitelných surovin
- ◆ obsahuje včelí vosk
- ◆ odpuzuje vodu

**Oblast použití**  
 Podklad: dřevo  
 Prostředí: interiér, exteriér  
 Příklady: nátěry dřeva v interiérech, např. trámové stropy, palubky, nábytek ze dřeva; exteriér např. zahradní nábytek

**Odstíny** 0000 - bezbarvý

**Parametry nátěrové hmoty**

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Konzistence            | nejméně 30 s / Ø 4 mm Ford |
| Obsah netěkavých látek | 67 - 71 % hmotn.           |
| Obsah netěkavých látek | ca 61 % obj.               |
| Bod vzplanutí          | >62 °C                     |
| Hustota                | 890 kg/m <sup>3</sup>      |

**VOC, TOC**

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| Kategorie: A/h  | VOC: 0,32 kg/kg | TOC: 0,26 kg/kg |
| Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1. 1. 2010: <b>750</b> |                 |                 |
| Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: <b>284</b> |                 |                 |

**Zasychání**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Teplota podkladu     | 23 °C   |
| Zaschlý proti prachu | do 8 h  |
| Proschlý             | do 24 h |

**Teoretická vydatnost**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Teoretická vydatnost | ca 25 m <sup>2</sup> /l na jednu vrstvu podle savosti podkladu |
|----------------------|--|

**Ředění**

S 6006 (zejména k mytí pomůcek)

**Příprava podkladu**

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím nitroředidlem C 6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému.

Při obnově nátěru LAZUROL S VČELÍM VOSKEM S 1022 je nutné podklad zbavit nesoudržné vrstvy nátěru např. přebroušením.

**Podmínky aplikace**

Během doby aplikace a po celou dobu schnutí musí být minimální teplota ovzduší a podkladu 5 °C, maximálně pak 40 °C. Optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je 18 °C až 23 °C a relativní vlhkost vzduchu 40 až 70 %.

Stránka číslo: 02

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Postup práce</b>             | Nanáší se po důkladném rozmíchání na předem připravený podklad. Neředí se, výrobek je již dodáván v aplikační viskozitě. Nanáší se v 1 až 2 vrstvách v intervalu ca 6 hod. Nevsáklý lak je vhodné po 30 ti minutách od nanesení setřít pomocí suchého štětce nebo hadru a zaschlý nátěr dodatečně vyleštit např. měkkým flanelem. Nátěr je proschlý do 24 hodin.   |
| <b>Způsob aplikace</b>          | Štětce, pro dokonalé zpracování laku do dřeva je vhodné použít i bavlněné rouno nebo mořskou houbu.  |
| <b>Manipulace</b>               | Výrobek obsahuje organická rozpouštědla. Dodržujte základní hygienická pravidla. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Při práci používejte ochranné rukavice a ochranný oděv. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Osoby a zvířata by se neměly zdržovat v ošetřeném prostoru, dokud nátěr nezaschne.<br>Při zasažení pokožky odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch. Při zasažení očí vyplachujte oči důkladně po dobu 10 až 15 minut čistou vodou. Při požití vypláchněte ústa vodou. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností a při náhodném požití a zasažení očí vždy okamžitě vyhledejte lékaře. |
| <b>Skladovatelnost</b>          | Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. Hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti.  |
| <b>Balení</b>                   | 0,75 l; 2,5 l  |
| <b>Likvidace obalů a odpadů</b> | Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.   |

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.